機能性モノマー Kohshylmer® (コーシルマー®)

- ≪主な利用用途≫ ◆ UV硬化型コーティング剤 ◆ 3D樹脂関連
- - 光学用粘•接着剤
- ◆ インクジェット関連

UV硬化樹脂の反応性希釈剤

▶ 希釈性、基材(PET、PMMA、PC、金属、ガラス等)への密着性が高く、 "無溶剤系あるいは水系UV硬化樹脂の 反応性希釈剤"に最適です。また、比較的高 $Tg(77\sim145^{\circ}C)$ のため、耐熱性が求められる用途に好適です。

光学フィルムの粘・接着剤

光学フィルムの粘・接着剤の"密着性向上"が期待できます。 また、ノニオン性モノマーについては、"金属基材の腐食抑制"にも効果が期待できます。

インクジェットインキ


▶ UV硬化性が高い材料であり、インキの粘度調整幅が広く、優れた顔料分散性を示すため "UVインクジェットインキ"の原料として最適です。

低粘度なノニオン系モノマー

[アクリロイルモルフォリン]

用途: UV硬化樹脂希釈剤. 光学用粘・接着剤. UV-IJインキ. 3D樹脂

機能: 低粘度, 高硬化性, 低臭気, 低皮膚刺激性(P.I.I.=0.5), 高Tg(145℃), 可撓性



DMAA^(R) [N.N-ジメチルアクリルアミド]


用途: 光学用粘・接着剤, UVインキ, 防曇塗料

機能: 密着性向上, 低粘度, 高溶解性, 低皮膚刺激性(P.I.I.=3.4)

【N.N-ジエチルアクリルアミド】

用途: UV硬化樹脂希釈剤, 光学用粘・接着剤, UV-IJインキ

機能: 低黄変, 密着性向上, 低粘度, 両親媒性(水~ヘキサンに溶解)




反応性を有する水酸基を含有した低臭気モノマー

$\overline{\mathsf{HFAA}^{\,\mathbb{R}}}$ [N-(2-ヒドロキシエチル)アクリルアミド]

用途: 光学用粘・接着剤, UVオリゴマーの原料

機能: 架橋反応, 高硬化性, 低臭気, 低皮膚刺激性(P.I.I.=0)



温度応答性を発現するモノマー

NIP $AM^{\mathbb{R}}$ [N-イソプロピルアクリルアミド]

用途: 医薬物質, 細胞組織の培地, 粘・接着剤

機能: 密着性向上, 耐熱性, 温度応答性(32℃付近)

耐加水分解性が高いカチオン系モノマー

$\mathsf{DMAPAA}^{\mathbb{R}}\mathsf{-MHQ}$ [N-[3-(\flat ' \flat + \sharp) N - $\mathsf{DMAPAA}^{\mathbb{R}}$

用途: 凝集剤, 分散剤, 化粧品, 製紙用薬品

機能: 強塩基性(Pka=10.35), 耐加水分解性

DMAPAA[®]-Q [N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミド-塩化メチル4級塩]

用途: 凝集剤, 帯電防止剤, 化粧品


機能: 耐加水分解性, 带電防止効果

低極性基材への密着性に優れるアクリレートモノマー

TBCHA M [4-tert-ブチルシクロヘキシルアクリレート]

用途: UV硬化樹脂希釈剤, 光学用粘・接着剤, UV-IJインキ

機能: PET・オレフィン基材等への密着性向上, 低皮膚刺激性(P.I.I.=1.7)



- ※国内及び海外での登録がございます。詳細は別途お問い合わせください。
- ※ご使用に際しては、SDS記載の取り扱い方法をご確認ください。

(制作:2024,1,15)

www.kjchemicals.co.jp

Sales dept. TEL: 03-3242-3020 FAX: 03-3242-3077

